

BETONPREISLISTE 2021

gültig ab 15.05.2021

Bestellnummer	Druckfestigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositions-klassen	Konsistenz	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 32, ab Werk	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 22, ab Werk	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 16, ab Werk	Zuschlag für CEM II/A-LL 52,5 N pro m3
1	C 8/10		X0	C1	110,50	114,60	122,40	4,10
3	C 12/15		X0	C1	122,70	127,80	134,50	4,40
4	C 16/20		X0	C1	124,60	130,50	137,00	4,40
6	C 16/20		XC1	F38	139,90	145,30	151,80	5,25
7	C 20/25		XC1, PB	F52	142,70	149,40	155,50	6,75
11	C 25/30		XC2'	F38	145,30	151,00	157,90	6,75
12	C 25/30		XC2	F52	148,20	153,10	159,50	6,75
13	C 25/30		XC2, PB	F52	150,40	156,90	163,40	7,00
14	C 25/30	B2	XC4, XW1, XD2, XF1, XA1L	F52	157,70	164,40	171,20	7,00
15	C 25/30	B1	XC3, XW1	F52	154,40	162,00	168,20	7,00
16	C 25/30	B3	XC4, XW1, XD2, XF3, XA1L	F52	162,10	168,20	174,60	7,00
17	C 25/30	B7	XC4, XW2, XD3, XF4, XA1L	F52	218,70	225,30	232,50	7,65
18	C 25/30	B5	XC4, XW2, XD2, XF2, XF3, XA1L	F52	192,40	198,70	206,20	7,65
19	C 30/37	B4	XC4, XW2, XD2, XF1, XA1L	F52	165,40	173,10	179,90	7,65
23	C 35/45	B4	XC4, XW2, XD2, XF1, XA1L	F52	181,20	188,60	195,70	---
26	C 25/30	B2	XC4, XW1, XD2, XF1, XA1L, GK8	F52	186,00	---	---	7,65
Estrichbetone (SM)	E 250 kg		GK 4	C1	155,60	Preise für SCC-Beton auf Anfrage.		
	E 300 kg		GK 4	C1	164,70	Preise für Farbbeton auf Anfrage.		
	E 350 kg		GK 4	C1	173,00			

Legende:		Konsistenzklassen	
X0	keine Anforderungen, kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	C1	sehr steifer Beton
XC1	Stahlbeton permanent trocken, oder ständig nass	C2	steifer Beton
XC2	Stahlbeton nass, selten trocken	F38	steif-plastischer Beton
XC3	Stahlbeton mäßige Feuchte	F45	plastischer Beton
XC4	Stahlbeton wechselnd nass und trocken	F52	weicher Beton
XW1	Wasserdruckhöhe bis 10 m	F59	sehr weicher Beton
XW2	Wasserdruckhöhe über 10 m	F66	fließfähiger Beton
XD1-3	Bewehrungskorrosion durch Chloride	F73	sehr fließfähiger Beton
XF1	Frostangriff ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung		
XF2	Frostangriff mit Taumittel, mäßige Wassersättigung		
XF3	Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersättigung		
XF4	Frostangriff mit Taumittel, hohe Wassersättigung		
XA1L	chemischer Angriff, schwach lösend		
XA2L	chemischer Angriff, mäßig lösend		
XA3L	chemischer Angriff, stark lösend		
PB	Pumpbeton		
GK	Größtkorn		

Sämtliche F52 Betonsorten sind auch als F45 erhältlich.

Laut ÖNORM B4710-1 gilt als Regelkonsistenz F52 sowie GK 22 als Standardkörnung.

ÖNORM B4710-1 geprüft. ÜA: R-2.2.1-19-3621 Oö. BPS Preise in EURO, ab Werk Altach, zuzüglich 20 % MWST.
 Gilt nur für die im Lieferverzeichnis angeführten Betonsorten.
 Fremdüberwacht durch die staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt an der HTL Rankweil.
 Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton.